日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

07. 4. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 4月 7日

REC'D 0 3 JUN 2004

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-103346

WIPO PCT

[ST. 10/C]:

1,664

[JP2003-103346]

出 願 人
Applicant(s):

日立化成工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 5月20日



【書類名】 特許願

【整理番号】 HTK-649

【提出日】 平成15年 4月 7日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 23/00

C08G 59/00

C08L 63/00

C01B 25/00

【発明の名称】 対止用エポキシ樹脂成形材料及び半導体装置

【請求項の数】 21

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県結城市大字鹿窪1772-1 日立化成工業株式

会社 下館事業所内

【氏名】 奈良 直紀

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県結城市大字鹿窪1772-1 日立化成工業株式

会社 下館事業所内

【氏名】 古澤 文夫

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式会社 総合

研究所内

【氏名】 池澤 良一

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式会社 総合

研究所内

【氏名】 片寄 光雄

【特許出願人】

【識別番号】 000004455

【氏名又は名称】 日立化成工業株式会社



【代理人】

【識別番号】 100083806

【弁理士】

【氏名又は名称】 三好 秀和

【選任した代理人】

【識別番号】 100068342

【弁理士】

【氏名又は名称】 三好 保男

【選任した代理人】

【識別番号】 100100712

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩▲崎▼ 幸邦

【選任した代理人】

【識別番号】 100087365

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗原 彰

【選任した代理人】

【識別番号】 100100929

【弁理士】

【氏名又は名称】 川又 澄雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100095500

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 正和

【選任した代理人】

【識別番号】

100101247

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 俊一

【選任した代理人】

【識別番号】

100098327

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 俊雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001982

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0302311

【プルーフの要否】

要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 封止用エポキシ樹脂成形材料及び半導体装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤及び(C) 無機充填剤を少なくとも含む封止用エポキシ樹脂成形材料であって、

前記無機充填剤(C)は、平均粒径が 12μ m以下で、且つ比表面積が3.0 m 2/g 以上である封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項2】 前記無機充填剤(C)は、粒子径12μm以下が50wt. %以上、粒子径24μm以下が70wt.%以上、粒子径32μm以下が80wt.%以上、粒子径48μm以下が90wt.%以上の条件のうち少なくとも1つの条件を満たす請求項1記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項3】 (C)無機充填剤の平均粒径が10μm以下である請求項1 又は2記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項4】 (C)無機充填剤の比表面積が $3.5 \sim 5.5 \, \text{m}^2/\text{g}$ である請求項1から3のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

・ 【請求項5】 (a1)~(f1)の構成を1以上を備える半導体装置に用いる請求項1~4のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

- (a1) フリップチップのバンプ高さが150μm以下である
- (b1) フリップチップのバンプピッチが500μm以下である
- (c1) 半導体チップの面積が 25 mm²以上である
- (d1) 封止材の総厚さが2mm以下である
- (e1)フリップチップのバンプ数が100個以上である
- (f1)成型時のエアベント厚みが40μm以下である

【請求項6】 (a2)~(f2)の構成を1以上を備える半導体装置に用いる請求項5に記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

- (a2) フリップチップのバンプ高さが100μm以下である
- (b2) フリップチップのバンプピッチが400μm以下である
- (c2) 半導体チップの面積が50mm²以上である
- (d2) 封止材の総厚さが1.5 mm以下である



(e2) フリップチップのバンプ数が150個以上である

(f2)成型時のエアベント厚みが30μm以下である

【請求項7】 (D) 2級アミノ基を有するシランカップリング剤をさらに 含有する請求項1~6のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項8】 (D) 2級アミノ基を有するシランカップリング剤が下記一般式(I)で示される化合物を含有する請求項7記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【化1】

$$NH \left(CH_2\right)_n Si \left(OR^3\right)_m \qquad (I)$$

(ここで、 R^1 は水素原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基及び炭素数 $1\sim 2$ のアルコキシ基から選ばれ、 R^2 は炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基及びフェニル基から選ばれ、 R^3 はメチル基又はエチル基を示し、nは $1\sim 6$ の整数を示し、mは $1\sim 3$ の整数を示す。)

【請求項9】 (E)リン化合物をさらに含有する請求項1~8のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項10】 (E) リン化合物がリン酸エステルを含有する請求項9記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項11】 リン酸エステルが下記一般式 (II) で示される化合物を含有する請求項10記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【化2】



(ここで、式中の8個のRは炭素数1~4のアルキル基を示し、全て同一でも異なっていてもよい。Arは芳香族環を示す。)

【請求項12】(E)リン化合物がホスフィンオキサイドを含有する請求項9~11のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項13】 ホスフィンオキサイドが下記一般式 (III) で示される化合物を含有する請求項12記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【化3】

$$R_1 \xrightarrow{P} R_3$$
 (III)

(ここで、 R^1 、 R^2 及び R^3 は炭素数 $1\sim10$ の置換又は非置換のアルキル基、アリール基、アラルキル基及び水素原子を示し、すべて同一でも異なってもよい。ただしすべてが水素原子である場合を除く。)

【請求項14】 (A) エポキシ樹脂の150 \mathbb{C} における溶融粘度が2ポイズ以下である請求項1~13のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項15】 (A) エポキシ樹脂がビフェニル型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂、硫黄原子含有エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメタン型エポキシ樹脂の少なくとも1種を含有する請求項1~14のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項16】 (B) 硬化剤の150℃における溶融粘度が2ポイズ以下である請求項1~15のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項17】 (B) 硬化剤がビフェニル型フェノール樹脂、アラルキル型フェノール樹脂、ジシクロペンタジエン型フェノール樹脂、トリフェニルメタン型フェノール樹脂及びノボラック型フェノール樹脂の少なくとも1種を含有する請求項1~16のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項18】 (F) 硬化促進剤をさらに含有する請求項1~17のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項19】 請求項1~18のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料により封止された半道体装置。

【請求項20】 以下の(a1)~(f1)の構成を1以上を備える請求項19記載の半導体装置。

- (a1) フリップチップのバンプ高さが150μm以下である
- (b1) フリップチップのバンプピッチが500μm以下である
- (c1) 半導体チップの面積が $2.5 \, \text{mm}^2$ 以上である
- (d1) 對止材の総厚さが2mm以下である
- (e1) フリップチップのバンプ数が100個以上である
- (f1)成型時のエアベント厚みが40μm以下である

【請求項21】 以下の(a2)~(f2)の構成を1以上を備える請求項19記載の半導体装置。

- (a2) フリップチップのバンプ高さが100μm以下である
- (b2) フリップチップのバンプピッチが400μm以下である
- (c2) 半導体チップの面積が50mm²以上である
- (d2) 對止材の総厚さが1.5 mm以下である
- (e2) フリップチップのバンプ数が150個以上である
- (f2)成型時のエアベント厚みが30μm以下である

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、封止用エポキシ樹脂成形材料及び半導体装置に関する。

さらに詳しくは、本発明はフリップチップ実装用のアンダーフィル材として好適な充填性に優れる封止用エポキシ樹脂成形材料及びこれにより封止されたボイド等の成形不良や耐リフロー性、耐湿性等の信頼性が良好なフリップチップ実装型の半導体装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来から、トランジスタ、IC等の電子部品装置の素子封止の分野では生産性

、コスト等の面から樹脂封止が主流となり、エポキシ樹脂成形材料が広く用いられている。この理由としては、エポキシ樹脂が電気特性、耐湿性、耐熱性、機械特性、インサート品との接着性などの諸特性にバランスがとれているためである。また近年、電子部品のプリント配線板への高密度実装化が進んでいる。これに伴い、半導体装置は従来のピン挿入型のパッケージから、表面実装型のパッケージが主流になっている。表面実装型のIC、LSIなどは、実装密度を高くし実装高さを低くするために、薄型、小型のパッケージになっており、素子のパッケージに対する占有体積が大きくなり、パッケージの肉厚は非常に薄くなってきた。また素子の多機能化、大容量化によって、チップ面積の増大、多ピン化が進み、さらにはパッド(電極)数の増大によって、パッドピッチの縮小化とパッド寸法の縮小化、いわゆる狭パッドピッチ化も進んでいる。

また、さらなる小型軽量化に対応すべく、パッケージの形態もQFP (Quad F lat Package)、SOP (Small Outline Package)といったものから、より多ピン化に対応しやすく、かつより高密度実装が可能なCSP (Chip Size Package) やBGA (Ball Grid Array)へ移行しつつある。これらのパッケージは近年、高速化、多機能化を実現するために、フェースダウン型、積層(スタックド)型、フリップチップ型、ウェハーレベル型等、新しい構造のものが開発されている。

フリップチップ実装は従来のワイヤーボンディングに代わる接続技術であり、半導体チップのパッド上にはんだバンプを付着させ、このバンプを利用して配線板上のランドと接続させるものである。はんだバンプを付着させたチップは配線板上で位置合わせを行った後、リフローによってはんだが溶融し、セルフアライメントプロセスを経て電気的、機械的な接続が形成される。このように実装されたデバイスには各種信頼性を向上させる目的で、はんだバンプで接合されたチップ/配線板の隙間にアンダーフィル材が注入される。このはんだバンプが配列された狭い隙間をボイド等の空隙を発生させずに完全に充填させるために、アンダーフィル材には高い充填性が要求される。

[0003]

この課題を解決するために、従来はビスフェノール型エポキシ樹脂を主成分と



する溶剤又は無溶剤系の液状タイプの封止用エポキシ樹脂成形材料を使用し、毛細管現象を利用してチップ/配線板の隙間に浸透させ、硬化させる方式がとられてきた(例えば特許文献1~3、非特許文献1参照。)。

[0004]

【特許文献1】

特開2000-260820号公報

【特許文献2】

特開2000-273287号公報

【特許文献3】

特開2002-380483号公報

【非特許文献1】

表面実装評議会監修 「フリップチップおよび関連チップスケール技術の実際」

(株) 産業科学システムズ出版 1998年9月30日発行、p87

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

近年、コスト低減の観点から固形タイプの封止用エポキシ樹脂成形材料を使用した真空方式の新規な成形技術がフリップチップのアンダーフィル用に開発されてきた。しかし従来の固形タイプの成形材料では充填性が低く、ボイド等の不良を発生させずに封止することが困難な状況にある。

例えば、ファインピッチのはんだバンプ等を備える次世代フリップチップ型半導体装置の製造において、従来の固形タイプの封止用エポキシ樹脂を用いて封止する場合、直径0.1mm程度のやや大きめのボイドの発生に起因してアンダーフィル部の充填は満足できるものではなかった。

さらにはフリップチップ実装型半導体装置におけるファイン化、すなわち、バンプ高さ、バンプピッチの低減や、また入出力数増大に伴うバンプ数、チップ面積の増大といった動向によって、今後はさらに高い充填性が要求される。

[0006]

そのため、フリップチップ実装用のアンダーフィル材として好適な充填性に優れる封止用エポキシ樹脂成形材料が求められていた。さらに成形不良がなくしか



も耐リフロー性及び耐湿性等の信頼性が良好な、ファインピッチのはんだバンプ 等を備えるフリップチップ型半導体装置が求められていた。

本発明の第1の側面によれば、ファインピッチなバンプを有し、入出力数 (バンプ数) の多いフリップチップ実装型半導体装置の封止に適した封止用エポキシ 樹脂成形材料が提供される。

本発明の第2の側面によれば、前記本発明に係る封止用エポキシ樹脂成形材料により封止された、ファインピッチなバンプを有し、入出力数 (バンプ数) の多いフリップチップ実装型半導体装置が提供される。

[0007]

【課題を解決するための手段】

発明者らは上記の課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、特定の無機充填剤を必須成分とする、特定の半導体装置用の封止用エポキシ樹脂成形材料及びこれにより封止された半導体装置により上記の目的を達成しうることを見い出し、本発明を完成するに至った。

[0008]

すなわち、本発明は以下の記載事項に関する。

1. (A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤及び(C) 無機充填剤を少なくとも含む封止用エポキシ樹脂成形材料であって、

前記無機充填剤(C)は、平均粒径が 12μ m以下で、且つ比表面積が 3.0 m 2/g 以上である封止用エポキシ樹脂成形材料。

- 2. 前記無機充填剤 (C) は、粒子径12μm以下が50wt.%以上、粒子径24μm以下が70wt.%以上、粒子径32μm以下が80wt.%以上、粒子径48μm以下が90wt.%以上の条件のうち少なくとも1つの条件を満たす請求項1記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。
- 3. (C)無機充填剤の平均粒径が10μm以下である請求項1又は2記載の 封止用エポキシ樹脂成形材料。
- 4. (C) 無機充填剤の比表面積が3.5~5.5 m²/gである請求項1から3のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。
- 5. (a1)~(f1)の構成を1以上を備える半導体装置に用いる請求項1

- ~4のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。
 - (a1) フリップチップのバンプ高さが150 µ m以下である
- (b1) フリップチップのバンプピッチが500μm以下である
- (c1) 半導体チップの面積が25 mm²以上である
- (d1) 封止材の総厚さが2mm以下である
- (e1) フリップチップのバンプ数が100個以上である
- (f1)成型時のエアベント厚みが40 μm以下である
- 6. (a2)~(f2)の構成を1以上を備える半導体装置に用いる請求項5に記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。
- (a2) フリップチップのバンプ高さが100µm以下である
- (b2) フリップチップのバンプピッチが400μm以下である
- (c2) 半導体チップの面積が50mm²以上である
- (d2) 對止材の総厚さが1.5 mm以下である
- (e2)フリップチップのバンプ数が150個以上である
- (f2)成型時のエアベント厚みが30μm以下である
- 7. (D) 2級アミノ基を有するシランカップリング剤をさらに含有する請求項1~6のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。
- 8. (D) 2級アミノ基を有するシランカップリング剤が下記一般式 (I) で示される化合物を含有する請求項7記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【化4】

$$NH \left(CH_2\right)_n Si \left(OR^3\right)_m \qquad (I)$$

(ここで、 R^1 は水素原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基及び炭素数 $1\sim 2$ のアルコキシ基から選ばれ、 R^2 は炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基及びフェニル基から選ばれ、 R^3 はメチル基又はエチル基を示し、nは $1\sim 6$ の整数を示し、mは $1\sim 3$ の整数を示す。)

9. (E)リン化合物をさらに含有する請求項1~8のいずれかに記載の封止

用エポキシ樹脂成形材料。

- 10. (E) リン化合物がリン酸エステルを含有する請求項9記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。
- 11. リン酸エステルが下記一般式 (II) で示される化合物を含有する請求項 10記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【化5】

(ここで、式中の8個のRは炭素数 $1\sim4$ のアルキル基を示し、全て同一でも異なっていてもよい。Arは芳香族環を示す。)

- 12. (E) リン化合物がホスフィンオキサイドを含有する請求項9~11のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。
- 13. ホスフィンオキサイドが下記一般式(III)で示される化合物を含有する請求項12記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【化6】

$$R_1 - P - R_3$$
 (III)

(ここで、R 1 、R 2 及びR 3 は炭素数 $^1\sim10$ の置換又は非置換のアルキル基、アリール基、アラルキル基及び水素原子を示し、すべて同一でも異なってもよい。ただしすべてが水素原子である場合を除く。)

- 14. (A) エポキシ樹脂の150℃における溶融粘度が2ポイズ以下である 請求項1~13のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。
- 15. (A) エポキシ樹脂がビフェニル型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型



エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂、硫黄原子含有エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメタン型エポキシ樹脂の少なくとも1種を含有する請求項1~14のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

- 16. (B) 硬化剤の150℃における溶融粘度が2ポイズ以下である請求項1~15のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。
- 17. (B) 硬化剤がビフェニル型フェノール樹脂、アラルキル型フェノール樹脂、ジシクロペンタジエン型フェノール樹脂、トリフェニルメタン型フェノール樹脂及びノボラック型フェノール樹脂の少なくとも1種を含有する請求項1~16のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。
- 18. (F)硬化促進剤をさらに含有する請求項1~17のいずれかに記載の 封止用エポキシ樹脂成形材料。
- 19. 請求項1~18のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料により封止された半導体装置。
- 20. 以下の(a1)~(f1)の構成を1以上を備える請求項19記載の半導体装置。
- (a1) フリップチップのバンプ高さが150μm以下である
- (b1) フリップチップのバンプピッチが 500μ m以下である
- (c1) 半導体チップの面積が 25 mm^2 以上である
- (d1) 封止材の総厚さが2mm以下である
- (e1)フリップチップのバンプ数が100個以上である
- (f1)成型時のエアベント厚みが40μm以下である
- 21. 以下の(a2)~(f2)の構成を1以上を備える請求項19記載の半 導体装置。
- (a2) フリップチップのバンプ高さが100μm以下である
- (b2) フリップチップのバンプピッチが400μm以下である
- (c2) 半導体チップの面積が50 mm2以上である
- (d2) 封止材の総厚さが1.5 mm以下である
- (e2)フリップチップのバンプ数が150個以上である



(f2)成型時のエアベント厚みが30μm以下である

[0009]

さらに、本発明の第3の側面によれば、ファインピッチなバンプを有し、入出力数 (バンプ数) の多いフリップチップ実装型半導体装置の製造方法及びその製造方法により製造された半導体装置が提供される。

また本発明の第4の側面によれば、ファインピッチなバンプを有し、入出力数 (バンプ数) の多いフリップチップ実装型半導体装置への封止用エポキシ樹脂成 形材料の使用 (方法) が提供される。すなわち、本発明は以下の記載事項にも関する。

22. 配線板上に2以上のはんだバンプを所定のバンプピッチで配置する工程と、前記はんだバンプを介して所定のバンプ高さで半導体チップを前記配線板上に設ける工程と、前記配線板と前記半導体チップ間に形成されるアンダーフィル部を含む部分を封止用エポキシ樹脂成形材料を用いて封止する工程とを少なくとも有する半導体装置の製造方法であって、

前記アンダーフィル部を封止する封止材として、前記第1又は第2の封止用エポキシ樹脂成形材料が用いられ、

前記製造方法により得られる半導体装置は、以下の (a1)~(f1):

- (a1) フリップチップ実装時のバンプ高さが300μm以下である;
- (b1) フリップチップのバンプピッチが500μm以下である;
- (c1) 半導体チップの面積が25 mm²以上である;
- (d1) 封止材の総厚さが2mm以下である;
- (e1) フリップチップのバンプ数が100個以上である
- (f1)成型時のエアベント厚みが40μm以下である の構成を1以上備える半導体装置である半導体装置の製造方法。
- 23. 以下の(a1)~(f1):
 - (a1) フリップチップ実装時のバンプ高さが300μm以下である;
 - (b1) フリップチップのバンプピッチが500μm以下である;
 - (c1) 半導体チップの面積が25 mm²以上である;
 - (d1) 對止材の総厚さが2mm以下である;



- (e1)フリップチップのバンプ数が100個以上である;
- (f1)成型時のエアベント厚みが40μm以下である;

の構成を1以上備える半導体装置の封止材としての前記1又は2の封止用エポキシ樹脂成形材料の使用(方法)。

[0010]

【発明の実施の形態】

(エポキシ樹脂)

本発明において用いられる(A)エポキシ樹脂は、封止用エポキシ樹脂成形材 料に一般に使用されているもので特に制限はないが、たとえば、フェノールノボ ラック型エポキシ樹脂、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、トリフェ ニルメタン骨格を有するエポキシ樹脂をはじめとするフェノール、クレゾール、 キシレノール、レゾルシン、カテコール、ビスフェノールA、ビスフェノールF 等のフェノール類及び/又は α ーナフトール、 β ーナフトール、ジヒドロキシナ フタレン等のナフトール類とホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオン アルデヒド、ベンズアルデヒド、サリチルアルデヒド等のアルデヒド基を有する 化合物とを酸性触媒下で縮合又は共縮合させて得られるノボラック樹脂をエポキ シ化したもの、ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールS、アル キル置換又は非置換のビフェノール等のジグリシジルエーテル、スチルベン型エ ポキシ樹脂、ハイドロキノン型エポキシ樹脂、フタル酸、ダイマー酸等の多塩基 酸とエピクロルヒドリンの反応により得られるグリシジルエステル型エポキシ樹 脂、ジアミノジフェニルメタン、イソシアヌル酸等のポリアミンとエピクロルヒ ドリンの反応により得られるグリシジルアミン型エポキシ樹脂、ジシクロペンタ ジエンとフェノール類の共縮合樹脂のエポキシ化物、ナフタレン環を有するエポ キシ樹脂、フェノール・アラルキル樹脂、ナフトール・アラルキル樹脂等のアラ ルキル型フェノール樹脂のエポキシ化物、トリメチロールプロパン型エポキシ樹 脂、テルペン変性エポキシ樹脂、オレフィン結合を過酢酸等の過酸で酸化して得 られる線状脂肪族エポキシ樹脂、脂環族エポキシ樹脂、硫黄原子含有エポキシ樹 脂などが挙げられ、これらを単独で用いても2種以上を組み合わせて用いてもよ 61



なかでも、充填性及び耐リフロー性の観点からはビフェニル型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂及び硫黄原子含有エポキシ樹脂が好ましく、硬化性の観点からはノボラック型エポキシ樹脂が好ましく、低吸湿性の観点からはジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂が好ましく、耐熱性及び低反り性の観点からはナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメタン型エポキシ樹脂が好ましく、これらのエポキシ樹脂の少なくとも1種を含有していることが好ましい。

[0011]

ビフェニル型エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式(IV)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられ、ビスフェノールF型エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式(V)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられ、スチルベン型エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式(VI)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられ、硫黄原子含有エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式(VII)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられる。

【化7】

(ここで、 $R^{1}\sim R^{8}$ は水素原子及び炭素数 $1\sim 10$ の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。nは $0\sim 3$ の整数を示す。)

【化8】

(ここで、R¹~R⁸は水素原子、炭素数1~10のアルキル基、炭素数1~10のアルコキシル基、炭素数6~10のアリール基、及び炭素数6~10のアラルキル基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。nは0~3の整数を示す。)



【化9】

$$\begin{array}{c} \text{CII}_2\text{CH-CH}_2 \\ \text{O} \\ \text{R}^3 \\ \text{R}^4 \end{array} \begin{array}{c} \text{R}^5 \\ \text{R}^7 \\ \text{R}^8 \end{array} \begin{array}{c} \text{R}^6 \\ \text{O-CII}_2\text{CH-CH}_2 \\ \text{O} \\ \text{R}^3 \\ \text{R}^4 \end{array} \begin{array}{c} \text{R}^1 \\ \text{R}^2 \\ \text{R}^5 \\ \text{R}^6 \end{array} \begin{array}{c} \text{R}^5 \\ \text{CH-CH-CH}_2 \\ \text{O-CII}_2 \\ \text{CH-CH}_2 \\ \text{O} \end{array}$$

(ここで、 $R^{1}\sim R^{8}$ は水素原子及び炭素数 $1\sim 5$ の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。 n は $0\sim 1$ 0 の整数を示す。)

【化10】

(ここで、 $R^{1} \sim R^{8}$ は水素原子、置換又は非置換の炭素数 $1 \sim 10$ のアルキル基及び置換又は非置換の炭素数 $1 \sim 10$ のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。nは $0 \sim 3$ の整数を示す。)

上記一般式(IV)で示されるビフェニル型エポキシ樹脂としては、たとえば、4, 4' -ビス(2, 3-エポキシプロポキシ)ビフェニル又は4, 4' -ビス(2, 3-エポキシプロポキシ)-3, 3', 5, 5' -テトラメチルビフェニルを主成分とするエポキシ樹脂、エピクロルヒドリンと4, 4' -ビフェノール又は4, 4' -(3, 3', 5, 5' -テトラメチル)ビフェノールとを反応させて得られるエポキシ樹脂等が挙げられる。なかでも4, 4' -ビス(2, 3-エポキシプロポキシ)-3, 3', 5, 5' -テトラメチルビフェニルを主成分とするエポキシ樹脂が好ましい。

上記一般式 (V) で示されるビスフェノールF型エポキシ樹脂はとしては、例えば、 R^1 、 R^3 、 R^6 及び R^8 がメチル基で、 R^2 、 R^4 、 R^5 及び R^7 が水素原子であり、n=0を主成分とするY S L V-80 X Y (新日鉄化学株式会社製商品名)が市販品として入手可能である。

上記一般式(VI)で示されるスチルベン型エポキシ樹脂は、原料であるスチルベン系フェノール類とエピクロルヒドリンとを塩基性物質存在下で反応させて得ることができる。この原料であるスチルベン系フェノール類としては、たとえば

3-tープチルー4, 4′ージヒドロキシー3′, 5, 5′ートリメチルスチルベン、3-tープチルー4, 4′ージヒドロキシー3′, 5′, 6ートリメチルスチルベン、4, 4′ージヒドロキシー3, 3′, 5, 5′ーテトラメチルスチルベン、4, 4′ージヒドロキシー3, 3′ージーtープチルー5, 5′ージメチルスチルベン、4, 4′ージヒドロキシー3, 3′ージーtープチルー6, 6′ージメチルスチルベン等が挙げられ、なかでも3-tープチルー4, 4′ージヒドロキシー3′, 5, 5′ートリメチルスチルベン、及び4, 4′ージヒドロキシー3′, 5, 5′ートリメチルスチルベンが好ましい。これらのスチルベン型フェノール類は単独で用いても2種以上を組み合わせて用いてもよい。

上記一般式(VII)で示される硫黄原子含有エポキシ樹脂のなかでも、 R^2 、 R^3 、 R^6 及び R^7 が水素原子で、 R^1 、 R^4 、 R^5 及び R^8 がアルキル基であるエポキシ樹脂が好ましく、 R^2 、 R^3 、 R^6 及び R^7 が水素原子で、 R^1 及び R^8 が t - ブチル基で、 R^4 及び R^5 がメチル基であるエポキシ樹脂がより好ましい。このような化合物としては、YSLV-120TE (新日鐵化学社製)等が市販品として入手可能である。

これらのエポキシ樹脂はいずれか1種を単独で用いても2種以上を組合わせて用いてもよいが、その配合量は、その性能を発揮するためにエポキシ樹脂全量に対して合わせて20重量%以上とすることが好ましく、30重量%以上がより好ましく、50重量%以上とすることがさらに好ましい。

[0012]

ノボラック型エポキシ樹脂としては、たとえば下記一般式 (VIII) で示される エポキシ樹脂等が挙げられる。

【化11】

$$\begin{array}{c|c} CH_2CH^-CH_2^-O & CH_2^-CH^-CH_2^-O & CH_2CH^-CH_2^-O \\ \hline \\ O & R & O \\ \hline \\ CH_2 & CH_2 & CH_2 & CH_2 \end{array}$$

(ここで、R は水素原子及び炭素数 $1\sim10$ の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、n は $0\sim10$ の整数を示す。)

上記一般式(VIII)で示されるノボラック型エポキシ樹脂は、ノボラック型フェノール樹脂にエピクロルヒドリンを反応させることによって容易に得られる。なかでも、一般式(VIII)中のRとしては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、イソブチル基等の炭素数1~10のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、プトキシ基等の炭素数1~10のアルコキシル基が好ましく、水素原子又はメチル基がより好ましい。 nは0~3の整数が好ましい。上記一般式(VIII)で示されるノボラック型エポキシ樹脂のなかでも、オルトクレゾールノボラック型エポキシ樹脂が好ましい。

ノボラック型エポキシ樹脂を使用する場合、その配合量は、その性能を発揮するためにエポキシ樹脂全量に対して20重量%以上とすることが好ましく、30 重量%以上がより好ましい。

[0013]

ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂としては、たとえば下記一般式 (IX) で示されるエポキシ樹脂等が挙げられる。

【化12】

(ここで、 R^1 及び R^2 は水素原子及び炭素数 $1\sim10$ の置換又は非置換の一価の炭化水素基からそれぞれ独立して選ばれ、nは $0\sim10$ の整数を示し、mは $0\sim6$ の整数を示す。)

上記式 (IX) 中のR1としては、たとえば、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、 t ーブチル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基、プテニル基等のアルケニル基、ハロゲン化アルキル基、アミノ基置換アルキル基、メルカプト基置換アルキル基などの炭素数 1~5の置換又は非置換の一価の炭化水素基が挙げられ、なかでもメチル基、エチル基等のアルキル基及び水素原子が好ましく、メチル基及び水素原子がより好ましい。R2として




は、たとえば、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、tーブチル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基、ブテニル基等のアルケニル基、ハロゲン化アルキル基、アミノ基置換アルキル基、メルカプト基置換アルキル基などの炭素数1~5の置換又は非置換の一価の炭化水素基が挙げられ、なかでも水素原子が好ましい。

ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂を使用する場合、その配合量は、その性能を発揮するためにエポキシ樹脂全量に対して20重量%以上とすることが好ましく、30重量%以上がより好ましい。

[0014]

ナフタレン型エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式 (X) で示されるエポキシ樹脂等が挙げられ、トリフェニルメタン型エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式(XI)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられる。

【化13】



(ここで、 R^{1} ~ R^{3} は水素原子及び置換又は非置換の炭素数 1~12の一価の炭化水素基から選ばれ、それぞれ全てが同一でも異なっていてもよい。pは1又は0で、1、mはそれぞれ0~11の整数であって、(1+m)が1~11の整数でかつ (1+p)が1~12の整数となるよう選ばれる。iは0~3の整数、jは0~2の整数、kは0~4の整数を示す。)

上記一般式(X)で示されるナフタレン型エポキシ樹脂としては、1個の構成単位及びm個の構成単位をランダムに含むランダム共重合体、交互に含む交互共重合体、規則的に含む共重合体、ブロック状に含むブロック共重合体が挙げられ、これらのいずれか1種を単独で用いても、2種以上を組み合わせて用いてもよい。



【化14】

(ここで、R は水素原子及び炭素数 $1\sim10$ の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、n は $1\sim10$ の整数を示す。)

これらのエポキシ樹脂はいずれか1種を単独で用いても両者を組合わせて用いてもよいが、その配合量は、その性能を発揮するためにエポキシ樹脂全量に対して合わせて20重量%以上とすることが好ましく、30重量%以上がより好ましく、50重量%以上とすることがさらに好ましい。

[0015]

上記のビフェニル型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂、硫黄原子含有エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメタン型エポキシ樹脂は、いずれか1種を単独で用いても2種以上を組合わせて用いてもよいが、その配合量はエポキシ樹脂全量に対して合わせて50重量%以上とすることが好ましく、60重量%以上がより好ましく、80重量%以上がさらに好ましい。

[0016]

本発明において用いられる(A)エポキシ樹脂の150 \mathbb{C} における溶融粘度は、充填性の観点から2 ポイズ以下が好ましく、1 ポイズ以下がより好ましく、0 . 5 ポイズ以下がさらに好ましい。ここで、溶融粘度とはI \mathbb{C} I コーンプレート 粘度計で測定した粘度を示す。

[0017]

(硬化剤)

本発明において用いられる(B)硬化剤は、封止用エポキシ樹脂成形材料に一般に使用されているもので特に制限はないが、たとえば、フェノール、クレゾール、レゾルシン、カテコール、ビスフェノールA、ビスフェノールF、フェニル



フェノール、アミノフェノール等のフェノール類及び/又はαーナフトール、βーナフトール、ジヒドロキシナフタレン等のナフトール類とホルムアルデヒド、ベンズアルデヒド、サリチルアルデヒド等のアルデヒド基を有する化合物とを酸性触媒下で縮合又は共縮合させて得られるノボラック型フェノール樹脂、フェノール類及び/又はナフトール類とジメトキシパラキシレン又はビス(メトキシメチル)ビフェニルから合成されるフェノール・アラルキル樹脂、ナフトール・アラルキル樹脂等のアラルキル型フェノール樹脂、フェノール類及び/又はナフトール類とシクロペンタジエンから共重合により合成される、ジクロペンタジエン型フェノールがラック樹脂、ナフトールノボラック樹脂等のジクロペンタジエン型フェノール樹脂、テルペン変性フェノール樹脂などが挙げられ、これらを単独で用いても2種以上を組み合わせて用いてもよい。

なかでも、難燃性の観点からはビフェニル型フェノール樹脂が好ましく、耐リフロー性及び硬化性の観点からはアラルキル型フェノール樹脂が好ましく、低吸湿性の観点からはジシクロペンタジエン型フェノール樹脂が好ましく、耐熱性、低膨張率及び低そり性の観点からはトリフェニルメタン型フェノール樹脂が好ましく、硬化性の観点からはノボラック型フェノール樹脂が好ましく、これらのフェノール樹脂の少なくとも1種を含有していることが好ましい。

[0018]

ビフェニル型フェノール樹脂としては、たとえば下記一般式(XII)で示されるフェノール樹脂等が挙げられる。

【化15】

上記式(XII)中の $R^{1}\sim R^{9}$ は全てが同一でも異なっていてもよく、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、イソブチル基等の炭素数 $1\sim 10$ のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数 $1\sim 10$ のアルコキシル基、フェニル基、トリル基、キシリル



基等の炭素数 $6\sim10$ のアリール基、及び、ベンジル基、フェネチル基等の炭素数 $6\sim10$ のアラルキル基から選ばれ、なかでも水素原子とメチル基が好ましい。 n は $0\sim10$ の整数を示す。

上記一般式(XII)で示されるビフェニル型フェノール樹脂としては、たとえば $R^{1}\sim R^{9}$ が全て水素原子である化合物等が挙げられ、なかでも溶融粘度の観点から、nが 1 以上の縮合体を 5 0 重量%以上含む縮合体の混合物が好ましい。このような化合物としては、MEH-7851 (明和化成株式会社製商品名)が市販品として入手可能である。

ビフェニル型フェノール樹脂を使用する場合、その配合量は、その性能を発揮するために硬化剤全量に対して30重量%以上とすることが好ましく、50重量%以上がより好ましく、60重量%以上がさらに好ましい。

[0019]

アラルキル型フェノール樹脂としては、たとえばフェノール・アラルキル樹脂、ナフトール・アラルキル樹脂等が挙げられ、下記一般式(XIII)で示されるフェノール・アラルキル樹脂が好ましく、一般式(XIII)中のRが水素原子で、nの平均値が0~8であるフェノール・アラルキル樹脂がより好ましい。具体例としては、pーキシリレン型フェノール・アラルキル樹脂、mーキシリレン型フェノール・アラルキル樹脂等が挙げられる。これらのアラルキル型フェノール樹脂を用いる場合、その配合量は、その性能を発揮するために硬化剤全量に対して30重量%以上とすることが好ましく、50重量%以上がより好ましい。

【化16】

$$\begin{array}{c}
OH \\
\hline
\begin{array}{c}
OH \\
\hline
\end{array}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_2 \\
\hline
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R
\end{array}$$
(XIII)

(ここで、Rは水素原子及び炭素数1~10の置換又は非置換の一価の炭化水素 基から選ばれ、nは0~10の整数を示す。)

[0020]

ジシクロペンタジエン型フェノール樹脂としては、たとえば下記一般式(XIV)

で示されるフェノール樹脂等が挙げられる。

【化17】

$$\bigcap_{R^1} \bigcap_{(R^2)_m} \bigcap_{R^1} \bigcap_{n} \bigcap_{(R^2)_m} \bigcap_{R^1} \bigcap_{(R^2)_m} \bigcap_{R^1} \bigcap_{(R^2)_m} \bigcap_{R^1} \bigcap_{(R^2)_m} \bigcap_{(R^$$

(ここで、 R^1 及び R^2 は水素原子及び炭素数 $1\sim10$ の置換又は非置換の一価の炭化水素基からそれぞれ独立して選ばれ、nは $0\sim10$ の整数を示し、mは $0\sim6$ の整数を示す。)

ジシクロペンタジエン型フェノール樹脂を用いる場合、その配合量は、その性能を発揮するために硬化剤全量に対して30重量%以上とすることが好ましく、50重量%以上がより好ましい。

[0021]

トリフェニルメタン型フェノール樹脂としては、たとえば下記一般式(XV)で示.されるフェノール樹脂等が挙げられる。

【化18】

$$\begin{array}{c}
OH \\
\downarrow^{ij} CH_2 \\
R \\
R \\
OH
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
OH \\
CH \\
R \\
R
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
OH \\
CH \\
R
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
OH \\
R
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(XV) \\
R
\end{array}$$

(ここで、Rは水素原子及び炭素数 $1\sim10$ の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、nは $1\sim10$ の整数を示す。)

トリフェニルメタン型フェノール樹脂を用いる場合、その配合量は、その性能 を発揮するために硬化剤全量に対して30重量%以上とすることが好ましく、5 0重量%以上がより好ましい。

[0022]

ノボラック型フェノール樹脂としては、たとえばフェノールノボラック樹脂、 クレゾールノボラック樹脂、ナフトールノボラック樹脂等が挙げられ、なかでも



フェノールノボラック樹脂が好ましい。ノボラック型フェノール樹脂を用いる場合、その配合量は、その性能を発揮するために硬化剤全量に対して30重量%以上 上とすることが好ましく、50重量%以上がより好ましい。

$[0\ 0\ 2\ 3]$

上記のビフェニル型フェノール樹脂、アラルキル型フェノール樹脂、ジシクロペンタジエン型フェノール樹脂、トリフェニルメタン型フェノール樹脂及びノボラック型フェノール樹脂は、いずれか1種を単独で用いても2種以上を組合わせて用いてもよいが、その配合量は硬化剤全量に対して合わせて60重量%以上とすることが好ましく、80重量%以上がより好ましい。

[0024]

本発明において用いられる(B)硬化剤の150℃における溶融粘度は、充填性の観点から2ポイズ以下が好ましく、1ポイズ以下がより好ましい。ここで、溶融粘度とはICI粘度を示す。

[0025]

(A) エポキシ樹脂と(B) 硬化剤との当量比、すなわち、エポキシ樹脂中のエポキシ基数に対する硬化剤中の水酸基数の比(硬化剤中の水酸基数/エポキシ樹脂中のエポキシ基数)は、特に制限はないが、それぞれの未反応分を少なく抑えるために $0.5\sim2$ の範囲に設定されることが好ましく、 $0.6\sim1.3$ がより好ましい。成形性及び耐リフロー性に優れる封止用エポキシ樹脂成形材料を得るためには $0.8\sim1.2$ の範囲に設定されることがさらに好ましい。

[0026]

(無機充填剤)

本発明において用いられる(C)無機充填剤は、吸湿性、線膨張係数低減、熱 伝導性向上及び強度向上のために封止用エポキシ樹脂成形材料に配合されるもの であり、たとえば、溶融シリカ、結晶シリカ、アルミナ、ジルコン、珪酸カルシ ウム、炭酸カルシウム、チタン酸カリウム、炭化珪素、窒化珪素、窒化アルミ、 窒化ホウ素、ベリリア、ジルコニア、ジルコン、フォステライト、ステアタイト 、スピネル、ムライト、チタニア等の粉体又はこれらを球形化したビーズ、ガラ ス繊維などが挙げられる。さらに、難燃効果のある無機充填剤としては水酸化ア



ルミニウム、水酸化マグネシウム、硼酸亜鉛、モリブデン酸亜鉛などが挙げられる。

これらの無機充填剤は単独で用いても2種以上を組み合わせて用いてもよい。 なかでも、充填性、線膨張係数の低減の観点からは溶融シリカが、高熱伝導性の 観点からはアルミナが好ましく、無機充填剤の形状は充填性及び金型摩耗性の点 から球形が好ましい。

[0027]

本発明において用いられる(C)無機充填剤はその平均粒径が 15μ m以下、比表面積が $3.0\sim6.0\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ であることがファインピッチなバンプを有するフリップチップ実装のアンダーフィル用途の充填性を満足させる観点から必要である。平均粒径はより好ましくは 10μ m以下、さらに好ましくは 8μ m以下である。 15μ mを超えた場合はバンプで接合されたチップ/配線板の隙間にエポキシ樹脂成形材料が注入され難くなり、充填性が低下する。また比表面積はより好ましくは $3.5\sim5.5\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 、さらに好ましくは $4.0\sim5.0\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ である。 $3.0\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 未満及び $6.0\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ を超えた場合はバンプで接合されたチップ/配線板の隙間中にボイドが発生し易くなり、充填性が低下する。


また充填性の観点からは(C)無機充填剤の粗粒子分を篩にてカットしてもよい。この時 53μ m以上の(C)成分が 0.5 重量%以下であることが好ましく、 30μ m以上の(C)成分が 0.5 重量%以下であることがより好ましく、 20μ m以上の(C)成分が 0.5 重量%以下であることがさらに好ましい。

(C) 無機充填剤の配合量は、充填性、信頼性の観点から封止用エポキシ樹脂成形材料に対して60~95重量%が好ましい。70~90重量%がより好ましく、75~85重量%がさらに好ましい。60重量%未満であると耐リフロー性が低下する傾向にあり、95重量%を超えると充填性が低下する傾向にある。

[0028]

(2級アミノ基を有するシランカップリング剤)

本発明において用いられる(D)2級アミノ基を有するシランカップリング剤は分子内に2級アミノ基を有するシラン化合物であれば特に制限はないが、たとえば、γ-アニリノプロピルトリメトキシシラン、γ-アニリノプロピルトリエ



[0029]

なかでも充填性の観点からは、下記一般式(I)で示されるアミノシランカップリング剤が好ましい。



【化19】


$$\begin{array}{c|c} R^{1} & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} NH - \left(CH_{2}\right)_{n} & Sj - \left(OR^{3}\right)_{m} & (I) \end{array}$$

(ここで、 R^1 は水素原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基及び炭素数 $1\sim 2$ のアルコキシ基から選ばれ、 R^2 は炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基及びフェニル基から選ばれ、 R^3 はメチル基又はエチル基を示し、nは $1\sim 6$ の整数を示し、mは $1\sim 3$ の整数を示す。)

上記一般式(I)で示されるアミノシランカップリング剤としては、たとえば $\gamma-\Gamma=1$ リノプロピルトリメトキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リノプロピルトリエトキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リノプロピルトリエトキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リノプロピルメチルジメトキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リノプロピルメチルジエトキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リノプロピルエチルジエトキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リノプロピルエチルジメトキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リノメチルトリストキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リノメチルトリエトキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リノメチルメチルジメトキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リノメチルメチルジメトキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リノメチルスチルジストキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リノメチルエチルジストキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リノメチルエチルジストキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リノメチルエチルジストキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リノメチルエチルジストキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リノブロピルトリストキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リーストキシフェニル) $\gamma-\Gamma=1$ リーピルメチルジストキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リーストキシフェニル) $\gamma-\Gamma=1$ リーピルエチルジストキシシラン、 $\gamma-\Gamma=1$ リーストキシフェニル) $\gamma-\Gamma=1$ リーピルエチルジストキシシラン等が挙げられる。特に好ましくは、 $\gamma-\Gamma=1$ リノプロピルトリストキシシランである。

[0030]

(D) 2級アミノ基を有するシランカップリング剤の配合量は、封止用エポキシ樹脂成形材料に対して0.037~4.75重量%であることが好ましく、0.088~2.3重量%であることがさらに好ましい。0.037重量%未満では流動性が低下し、ボイド等充填性に関する成形不良が発生しやすくなる傾向や



[0031]

本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、樹脂成分と充項剤との接着性を高めるために、カップリング剤を配合することが好ましい。カップリング剤としては、(D) 2級アミノ基を有するシランカップリング剤が好ましいが、本発明の効果を達成できる範囲内で必要に応じてその他のカップリング剤を併用することができる。

(D) 2級アミノ基を有するシランカップリング剤と併用できるその他のカッ プリング剤としては、封止用エポキシ樹脂成形材料に一般に使用されているもの で特に制限はないが、たとえば、1級アミノ基及び/又は3級アミノ基を有する シラン化合物、エポキシシラン、メルカプトシラン、アルキルシラン、フェニル シラン、ウレイドシラン、ビニルシラン等の各種シラン系化合物、チタン系化合 物、アルミニウムキレート類、アルミニウム/ジルコニウム系化合物等が挙げら れる。これらを例示すると、ビニルトリクロロシラン、ビニルトリエトキシシラ ン、ビニルトリス(β ーメトキシエトキシ)シラン、 γ ーメタクリロキシプロピ ルトリメトキシシラン、 β - (3, 4-xポキシシクロヘキシル) エチルトリメ トキシシラン、γーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γーグリシドキ シプロピルメチルジメトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、γーメルカ プトプロピルトリメトキシシラン、 γ ーアミノプロピルトリメトキシシラン、 γ ーアミノプロピルメチルジメトキシシラン、γーアミノプロピルトリエトキシシ ラン、 γ - アミノプロピルメチルジエトキシシラン、 γ - (N, N - ジメチル) アミノプロピルトリメトキシシラン、γ - (N, N-ジエチル) アミノプロピル トリメトキシシラン、γ - (N, N-ジブチル) アミノプロピルトリメトキシシ ラン、 γ - (N-メチル) アニリノプロピルトリメトキシシラン、 γ - (N-エチル) アニリノプロピルトリメトキシシラン、γ - (N, N-ジメチル) アミノ プロピルトリエトキシシラン、γ - (N, N-ジエチル) アミノプロピルトリエ トキシシラン、γ- (N, N-ジブチル) アミノプロピルトリエトキシシラン、



 γ - (N-メチル) アニリノプロピルトリエトキシシラン、 γ - (N-エチル) アニリノプロピルトリエトキシシラン、γ - (N, N - ジメチル) アミノプロピ ルメチルジメトキシシラン、 γ - (N, N-ジエチル) アミノプロピルメチルジ メトキシシラン、 γ - (N, N-ジブチル) アミノプロピルメチルジメトキシシラン、 γ - (N-メチル) アニリノプロピルメチルジメトキシシラン、 γ - (Nーエチル) アニリノプロピルメチルジメトキシシラン、N- (トリメトキシシリ ルプロピル) エチレンジアミン、N-(ジメトキシメチルシリルイソプロピル) エチレンジアミン、メチルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、メ チルトリエトキシシラン、γークロロプロピルトリメトキシシラン、ヘキサメチ ルジシラン、ビニルトリメトキシシラン、γーメルカプトプロピルメチルジメト キシシラン等のシラン系カップリング剤、イソプロピルトリイソステアロイルチ タネート、イソプロピルトリス (ジオクチルパイロホスフェート) チタネート、 イソプロピルトリ (N-アミノエチル-アミノエチル) チタネート、テトラオク チルビス (ジトリデシルホスファイト) チタネート、テトラ (2, 2-ジアリル オキシメチルー1ーブチル) ビス (ジトリデシル) ホスファイトチタネート、ビ ス(ジオクチルパイロホスフェート)オキシアセテートチタネート、ビス(ジオ クチルパイロホスフェート) エチレンチタネート、イソプロピルトリオクタノイ ルチタネート、イソプロピルジメタクリルイソステアロイルチタネート、イソプ ロピルトリドデシルベンゼンスルホニルチタネート、イソプロピルイソステアロ イルジアクリルチタネート、イソプロピルトリ(ジオクチルホスフェート)チタ ネート、イソプロピルトリクミルフェニルチタネート、テトライソプロピルビス (ジオクチルホスファイト) チタネート等のチタネート系カップリング剤などが 挙げられ、これらの1種を単独で用いても2種類以上を組み合わせて用いてもよ 1,50

[0032]

これらその他のカップリング剤を用いる場合、(D) 2級アミノ基を有するシランカップリング剤の配合量は、その性能を発揮するためにカップリング剤全量に対して30重量%以上とすることが好ましく、50重量%以上がより好ましい

上記(D) 2級アミノ基を有するシランカップリング剤を含むカップリング剤の全配合量は、封止用エポキシ樹脂成形材料に対して0.037~4.75重量%であることが好ましく、0.088~2.3重量%であることがより好ましい。0.037質量%未満では配線板との接着性が低下する傾向があり、4.75質量%を超えると揮発分が多くなり、ボイド等充填性に関する成形不良が発生しやすくなる傾向があるとともにパッケージの成形性が低下する傾向がある。尚、上記カップリング剤の配合量は、(C)無機充填剤に対して0.05~5重量%であることが好ましく、0.1~2.5重量%がより好ましい。配合量を規定した理由は前記と同様である。

(カップリング剤被覆率)

本発明においてカップリング剤を用いる場合、無機充填剤へのカップリング剤の被覆率は0.3~1.0とすることが好ましく、さらに好ましくは0.4~0.9、より好ましくは0.5~0.8の範囲とすることが都合がよい。カップリング剤の被覆率が1.0より大きい場合、成形時に発生する揮発分による気泡が増加して、薄肉部のボイドが発生しやすくなる傾向がある。また、カップリング剤の被覆率が0.3より小さい場合、樹脂と充填材との接着力が低下するため、成型品強度が低下する傾向がある。

エポキシ樹脂成形材料のカップリング剤被覆率Xは(xxx)式のように定義される。

$$X (\%) = S_c / S_f (xxx)$$

 S_c 及び S_f は、それぞれエポキシ樹脂成形材料における全カップリング剤の総最小被覆面積と全充填材の総表面積を表し、(yyy)式、(zzz)式で定義される。 $S_c = A_1 \times W_1 + A_2 \times W_2 + \cdots + A_n \times M_n$ (nは使用カップリング剤種数) (yyy) $S_f = B_1 \times W_1 + B_2 \times W_2 + \cdots + B_1 \times W_1$ (1は使用充填材種数) (zzz) ここで、 $A_c \in A_c$ の使用量、 $A_c \in A_c$ の使用量、 $A_c \in A_c$ の使用量を表す。

(カップリング剤被覆率の制御方法)

エポキシ樹脂成形材料に使用する各カップリング剤および無機充填剤それぞれの最小被覆面積および比表面積が既知であれば、(xxx)式、(yyy)式および(zzz)

式より、目的のカップリング剤被覆率となるカップリング剤および充填材の使用 量を算出することが可能である。

[0033]

(リン化合物)

充填性、難燃性の観点からは、本発明において、さらに(E)リン化合物を配合することが好ましい。本発明において用いられる(E)リン化合物としては特に制限はないが、耐湿信頼性の観点からリン酸エステル、ホスフィンオキサイドが好ましい。

リン酸エステルはリン酸とアルコール化合物又はフェノール化合物のエステル化合物であれば特に制限はないが、例えばトリメチルホスフェート、トリエチルホスフェート、トリフェニルホスフェート、トリクレジルホスフェート、トリキシレニルホスフェート、クレジルジフェニルホスフェート、キシレニルジフェニルホスフェート、トリス(2,6ージメチルフェニル)ホスフェート及び芳香族縮合リン酸エステル等が挙げられる。なかでも耐加水分解性の観点からは、下記一般式(II)で示される芳香族縮合リン酸エステルが好ましい。

【化20】

(ここで、式中の8個のRは炭素数1~4のアルキル基を示し、全て同一でも異なっていてもよい。Arは芳香族環を示す。)

上記式(II)のリン酸エステルを例示すると、下記構造式(XVI)~ (XX)で示されるリン酸エステル等が挙げられる。



【化21】

これらリン酸エステルの添加量は、充填剤を除く他の全配合成分に対して、燐原



子の量で0.2~3.0質量%の範囲内であることが好ましい。0.2質量%より少ない場合は充填性が低下し、ボイド等の成形不良が発生しやすくなる。また難燃効果が低くなる傾向がある。3.0質量%を超えた場合は成形性、耐湿性の低下や、成形時にこれらのリン酸エステルがしみ出し、外観を阻害する場合がある。

[0035]

ホスフィンオキサイドとしては下記一般式 (III) で示される化合物が好ましい。

【化22】

(ここで、 R^1 、 R^2 及び R^3 は炭素数 $1\sim10$ の置換又は非置換のアルキル基、アリール基、アラルキル基及び水素原子を示し、すべて同一でも異なってもよい。ただしすべてが水素原子である場合を除く。)

上記一般式(I)で示されるリン化合物の中でも、耐加水分解性の観点からは R 1 $^-$ R 3 が置換又は非置換のアリール基であることが好ましく、特に好ましくはフェニル基である。

[0036]

ホスフィンオキサイドの配合量は封止用エポキシ樹脂成形材料に対してリン原子の量が $0.01\sim0.2$ 重量%であることが必要である。好ましくは $0.02\sim0.1$ 重量%であり、さらに好ましくは $0.03\sim0.08$ 重量%である。0.01重量%未満であると難燃性が低下し、0.2重量%を超えると成形性、耐湿性が低下する。

[0037]

(硬化促進剤)

硬化性の観点からは、本発明において、さらに(F)硬化促進剤を配合することが好ましい。本発明において用いられる(F)硬化促進剤としては封止用エポ

キシ樹脂成形材料に一般に使用されているものであれば特に制限はないが、たと えば、1,8-ジアザービシクロ(5,4,0)ウンデセンー7、1,5-ジア ザービシクロ(4,3,0)ノネン、5、6ージブチルアミノー1,8ージアザ ビシクロ(5,4,0)ウンデセンー7等のシクロアミジン化合物及びこれら の化合物に無水マレイン酸、1,4-ベンゾキノン、2,5-トルキノン、1, 4ーナフトキノン、2,3ージメチルベンゾキノン、2,6ージメチルベンゾキ ノン、2,3-ジメトキシ-5-メチル-1,4-ベンゾキノン、2,3-ジメ トキシー1, 4-ベンゾキノン、フェニルー1, 4-ベンゾキノン等のキノン化 合物、ジアゾフェニルメタン、フェノール樹脂などのπ結合をもつ化合物を付加 してなる分子内分極を有する化合物、ベンジルジメチルアミン、トリエタノール アミン、ジメチルアミノエタノール、トリス(ジメチルアミノメチル)フェノー ル等の3級アミン類及びこれらの誘導体、2ーメチルイミダゾール、2ーフェニ ルイミダゾール、2-フェニルー4-メチルイミダゾール等のイミダゾール類及 びこれらの誘導体、トリブチルホスフィン、メチルジフェニルホスフィン、トリ フェニルホスフィン、トリス (4-メチルフェニル) ホスフィン、ジフェニルホ スフィン、フェニルホスフィン等の有機ホスフィン類及びこれらのホスフィン類 に無水マレイン酸、上記キノン化合物、ジアゾフェニルメタン、フェノール樹脂 等のπ結合をもつ化合物を付加してなる分子内分極を有するリン化合物、テトラ フェニルホスホニウムテトラフェニルボレート、トリフェニルホスフィンテトラ フェニルポレート、2-エチルー4-メチルイミダゾールテトラフェニルボレー ト、Nーメチルモルホリンテトラフェニルボレート等のテトラフェニルボロン塩 及びこれらの誘導体などが挙げられ、これらを単独で用いても2種以上を組み合 わせて用いてもよい。なかでも充填性及び耐リフロー性の観点からは有機ホスフ ィンとキノン化合物との付加物が好ましい。

[0038]

硬化促進剤の配合量は、硬化促進効果が達成される量であれば特に制限されるものではないが、封止用エポキシ樹脂成形材料に対して $0.05\sim2$ 重量%が好ましく、より好ましくは $0.01\sim0.5$ 重量%である。0.005重量%未満では短時間での硬化性に劣る傾向があり、2重量%を超えると硬化速度が速す



ぎて良好な成形品を得ることが困難になる傾向がある。

[0039]

(難燃剤)

本発明には難燃性の観点から、さらに各種難燃剤を添加してもよい。難燃剤は 封止用エポキシ樹脂成形材料に一般に使用されているもので特に制限はないが、 たとえば、テトラブロモビスフェノールAのジグリシジルエーテル化物やブロム 化フェノールノボラックエポキシ樹脂等のブロム化エポキシ樹脂。酸化アンチモン、赤リン及び前述のリン酸エステル等の燐化合物、メラミン、メラミンシアヌレート、メラミン変性フェノール樹脂及びグアナミン変性フェノール樹脂等の含 窒素化合物、シクロホスファゼン等の燐/窒素含有化合物、酸化亜鉛、酸化鉄、 酸化モリブデン、フェロセン、上記水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム及 び複合金属水酸化物等の金属化合物などが挙げられる。

近年の環境問題や高温放置特性の観点からは非ハロゲン、非アンチモン系の難燃剤が好ましい。なかでも充填性の観点からはリン酸エステルが好ましく、安全性、耐湿性の観点からは複合金属水酸化物が好ましい。

[0040]

複合金属水酸化物は下記組成式(XXI)で示される化合物が好ましい。

 $p(M^1aOb) \cdot q(M^2cOd) \cdot r(M^3cOd) \cdot mH_2O$ (XXI) (ここで、 M^1 、 M^2 及び M^3 は互いに異なる金属元素を示し、a、b、c、d、p、

q及びmは正の数、rは0又は正の数を示す。)

なかでも、上記組成式(XXI)中のrが0である化合物、すなわち、下記組成式(XXIa)で示される化合物がさらに好ましい。

 $m(M^{1}aOb) \cdot n(M^{2}cOd) \cdot l(H_{2}O)$ (XXI a)

(ここで、 M^1 及び M^2 は互いに異なる金属元素を示し、a、b、c、d、m、n 及び l は正の数を示す。)

上記組成式(XXI)及び(XXI a)中のM¹及びM²は互いに異なる金属元素であれば特に制限はないが、難燃性の観点からは、M¹とM²が同一とならないようにM¹が第3周期の金属元素、IIA族のアルカリ土類金属元素、IVB族、IIB族、VIII族、IB族、IIIA族及びIVA族に属する金属元素から選ばれ、M²がIIIB~



IIB族の遷移金属元素から選ばれることが好ましく、 M^1 がマグネシウム、カルシウム、アルミニウム、スズ、チタン、鉄、コバルト、ニッケル、銅及び亜鉛から選ばれ、 M^2 が鉄、コバルト、ニッケル、銅及び亜鉛から選ばれることがより好ましい。流動性の観点からは、 M^1 がマグネシウム、 M^2 が亜鉛又はニッケルであることが好ましく、 M^1 がマグネシウムで M^2 が亜鉛であることがより好ましい。 上記組成式 (XXI) 中のp、q、r のモル比は本発明の効果が得られれば特に制限はないが、r=0で、p 及びq のモル比p / q が 9 9 / 1 ~ 5 0 / 5 0 であることが好ましい。 すなわち、上記組成式 (XXI a) 中のm 及びm のモル比m / m m 9 9 / 1 ~ 5 0 / 5 0 であることが好ましい。

なお、金属元素の分類は、典型元素をA亜族、遷移元素をB亜族とする長周期型の周期率表(出典:共立出版株式会社発行「化学大辞典4」1987年2月15日縮刷版第30刷)に基づいて行った。

複合金属水酸化物の形状は特に制限はないが、流動性、充填性の観点からは、 平板状より、適度の厚みを有する多面体形状が好ましい。複合金属水酸化物は、 金属水酸化物と比較して多面体状の結晶が得られやすい。

複合金属水酸化物の配合量は特に制限はないが、封止用エポキシ樹脂成形材料に対して0.5~20重量%が好ましく、0.7~15重量%がより好ましく、1.4~12重量%がさらに好ましい。0.5重量%未満では難燃性が不十分となる傾向があり、20重量%を超えると充填性及び耐リフロー性が低下する傾向がある。

[0041]

(加熱減量率)

エポキシ樹脂成形材料の加熱減量率は0.25質量%以下が必須であるが、好ましくは0.22質量%以下、より好ましくは0.20質量%以下である。加熱減量率が0.25質量%を超えると、成形時に発生する揮発分による気泡が増加して、薄肉部のボイドが発生しやすくなる。

(加熱減量率の定義)

重量Aの耐熱性容器に樹脂組成物を加えた重量W₀を測定する。これを200 ℃雰囲気下にて1時間放置した後、容器と樹脂組成物の合計重量Wを測定する。



このとき加熱減量率Yは次式により求まる。

 $Y = 1 \ 0 \ 0 \times (W_0 - W) / (W_0 - A)$

(加熱減量率の制御方法)

加熱減量率測定時に発生する揮発成分は、主に水分とアルコール類である。従って、成形前エポキシ樹脂成形材料の含水率低減、カップリング剤の最小必要量への最適化、揮発成分を生成し難いカップリング剤の使用等が有効である。

[0042]

本発明に係る封止用エポキシ樹脂成形材料について好ましい態様をいくつか挙げてさらに説明する。

(第1の熊様)

本発明に係る封止用エポキシ樹脂成形材料の第1の好ましい態様としては、(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、(C)平均粒径が12 μ m以下、比表面積が3.0 m²/g以上である無機充填剤を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料が挙げられる。この場合、所望によりその他の添加剤を加えてもよい。各成分の組み合わせ及び配合量を調整することによって、フリップチップ実装型のアンダーフィル用封止用エポキシ樹脂成形材料を得ることができる。なかでも、(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、(C)平均粒径が12 μ m以下、比表面積が3.0 m²/g以上である無機充填剤の選定とその配合量が特に重要である。

(第2の態様)

本発明に係る封止用エポキシ樹脂成形材料の第2の好ましい態様としては、(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、(C)平均粒径が 12μ m以下、比表面積が $3.0\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 以上である無機充填剤、さらに(D)2級アミノ基を有するシランカップリング剤を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料が挙げられる。この場合、所望によりその他の添加剤を加えてもよい。各成分の組み合わせ及び配合量を調整することによって、フリップチップ実装型のアンダーフィル用封止用エポキシ樹脂成形材料を得ることができる。なかでも、(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、(C)平均粒径が 12μ m以下、比表面積が $3.0\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 以上である無機充填剤及び、(D)2級アミノ基を有するシランカップリング剤の選定と配合量が特に重要である。



(第3の態様)

本発明に係る封止用エポキシ樹脂成形材料の第3の好ましい態様としては、(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、(C)平均粒径が 12μ m以下、比表面積が $3.0\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 以上である無機充填剤、さらに(D)2級アミノ基を有するシランカップリング剤、(E)硬化促進剤を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料が挙げられる。この場合、所望によりその他の添加剤を加えてもよい。各成分の組み合わせ及び配合量を調整することによって、フリップチップ実装型のアンダーフィル用封止用エポキシ樹脂成形材料を得ることができる。なかでも、(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、(C)平均粒径が 12μ m以下、比表面積が $3.0\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 以上である無機充填剤及び、(D)2級アミノ基を有するシランカップリング剤、(E)硬化促進剤の選定と配合量が特に重要である。

[0043]

(第4の態様)

本発明に係る封止用エポキシ樹脂成形材料の第4の好ましい態様として、(A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤及び(C) 最大粒径が63μm以下で、且つ粒子径20μm以上が5wt.%以上の無機充填剤を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料が挙げられる。この場合、所望により他の添加剤を加えてもよい。各成分の組み合わせ及び配合量を調整することによって、フリップチップ実装型のアンダーフィル用封止用エポキシ樹脂成形材料を得ることができる。なかでも、(A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤、(C) 最大粒径が63μm以下で、且つ粒子径20μm以上が5wt.%以上の無機充填剤の選定とその配合量が特に重要である。

[0044]

(第5の態様)

本発明に係る封止用エポキシ樹脂成形材料の第5の好ましい態様としては、(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、(C)最大粒径が63 μ m以下で、且つ粒子径20 μ m以上が5 μ t.%以上の無機充填剤、さらに(D)2級アミノ基を有するシランカップリング剤を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料が挙げられる。この場合、所望によりその他の添加剤を加えてもよい。各成分の組み合わせ及



び配合量を調整することによって、フリップチップ実装型のアンダーフィル用封止用エポキシ樹脂成形材料を得ることができる。なかでも、(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、(C)最大粒径が 6.3μ m以下で、且つ粒子径 2.0μ m以上が 5 w t . %以上の無機充填剤及び、(D) 2 級アミノ基を有するシランカップリング剤の選定と配合量が特に重要である。

[0045]

(第6の態様)

本発明に係る封止用エポキシ樹脂成形材料の第6の好ましい態様としては、(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、(C)最大粒径が63μm以下で、且つ粒子径20μm以上が5wt.%以上の無機充填剤、さらに(D)2級アミノ基を有するシランカップリング剤、(E)硬化促進剤を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料が挙げられる。この場合、所望により他の添加剤を加えてもよい。各成分の組み合わせ及び配合量を調整することによって、フリップチップ実装型のアンダーフィル用封止用エポキシ樹脂成形材料を得ることができる。なかでも、(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、(C)最大粒径が63μm以下で、且つ粒子径20μm以上が5wt.%以上の無機充填剤及び、(D)2級アミノ基を有するシランカップリング剤、(E)硬化促進剤の選定と配合量が特に重要である。

[0046]

(第7の態様)

本発明に係る封止用エポキシ樹脂成形材料の第7の好ましい態様としては、前第1から第6の態様において、前記(C)無機充填剤は、粒子径12μm以下が50wt.%以上、粒子径24μm以下が70wt.%以上、粒子径32μm以下が80wt.%以上、粒子径48μm以下が90wt.%以上の条件のうち少なくとも1つの条件を満たす封止用エポキシ樹脂成形材料が挙げられる。この場合、前記(C)無機充填剤は、粒子径12μm以下が50wt.%以上、粒子径24μm以下が70wt.%以上、粒子径24μm以下が70wt.%以上、粒子径32μm以下が80wt.%以上、粒子径24μm以下が90wt.%以上、粒子径32μm以下が80wt.%以上、粒子径48μm以下が90wt.%以上の条件の総ての条件を満たすことが好ましい。

なかでも、粒子径12μm以下が50wt.%以上、粒子径48μm以下が9



0 w t. %以上の組合せが好ましく、前記のすべての条件を満たすことがさらに好ましい。

[0047]

(第8の熊様)

本発明に係る封止用エポキシ樹脂成形材料の第7の好ましい態様としては、前記第1から第7の態様において、前記(C)無機充填剤が以下の(1)及び(2)の条件を同時に満たす封止用エポキシ樹脂成形材料が挙げられる。

- (1) 平均粒径が12μm以下で、且つ比表面積が3.0m2/g以上である;
- (2) 最大粒径が 6 3 μ m以下で、且つ粒子径 2 0 μ m以上の無機充填剤を 5 w t . %以上含有する;

[0048]

ファインピッチのはんだバンプ等を備える次世代フリップチップ型半導体装置の製造において、従来の固形タイプの封止用エポキシ樹脂を用いて封止する場合、直径0.1 mm程度のやや大きめのボイドの発生に起因してアンダーフィル部の充填は満足できるものではなかった。ところが前記第1から第8の態様に代表される本発明の封止用エポキシ樹脂を封止材として用いることにより、前記問題は解消されるに至った。

[0049]

ここで、(A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤及び(C) 無機充填剤の選定は以下の観点から行われることが好ましい。

- (A) エポキシ樹脂の選定においては150℃における溶融粘度が2ポイズ以下であるものを選択することが好ましく、1ポイズ以下であるものを選択することがより好ましい。(C) 無機充填剤の配合割合が高い場合にこの選択は特に有効である。中でもビフェニル型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂及び硫黄原子含有エポキシ樹脂を選択することが信頼性の観点から好ましい。
- (B) 硬化剤の選定においては150℃における溶融粘度は2ポイズ以下であるものを選択することが好ましく、1ポイズ以下であるものを選択することがよ

り好ましい。(C)無機充填剤の配合割合が高い場合にこの選択は特に有効である。また成形性の観点から(A)エポキシ樹脂としてノボラック型エポキシ樹脂を選択した場合、低吸湿性の観点からジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂を選択した場合、耐熱性及び低反り性の観点からナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメタン型エポキシ樹脂を選択した場合も上記選択は特に有効である。

(C) 平均粒径が 12μ m以下、比表面積が $3.0\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 以上である無機充填剤の選定においては、平均粒径は 12μ m以下の範囲で、適用するフリップチップ実装型半導体装置におけるバンプ高さ及びバンプピッチを考慮して注入可能な大きさのものを選択することが必要であるが、必要以上に小さいものを選択することは流動性低下を起こすため避けるべきである。また比表面積は $3.0\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 以上の範囲内で、注入可能な平均粒径のものの中でできるだけ小さいものを選択することが有効である。平均粒径、比表面積両者を上記範囲で満たすためには市販の無機充填剤2種以上を組み合せることが有効である。

さらに必要により(C)無機充填剤の粗粒子分を篩にてカットしてもよい。 5 3μ m以上の(C)成分が 0.5 重量%以下であることが好ましく、 30μ m以上の(C)成分が 0.5 重量%以下であることがより好ましく、 20μ m以上の(C)成分が 0.5 重量%以下であることがさらに好ましい。

[0050]

また、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、IC等の半導体素子の耐湿性及び高温放置特性を向上させる観点から陰イオン交換体を添加することもできる。陰イオン交換体としては特に制限はなく、従来公知のものを用いることができるが、たとえば、ハイドロタルサイト類や、マグネシウム、アルミニウム、チタン、ジルコニウム、ビスマス等から選ばれる元素の含水酸化物等が挙げられ、これらを単独又は2種以上を組み合わせて用いることができる。なかでも、下記組成式(XXI)で示されるハイドロタルサイトが好ましい。

 $Mg_{1-X}Al_X(OH)_2(CO_3)_{X/2} \cdot mH_2O \cdot \cdot \cdot (XXI)$ $(0 < X \le 0.5, mは正の数)$

[0051]

さらに、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、その他の添加剤として、



高級脂肪酸、高級脂肪酸金属塩、エステル系ワックス、ポリオレフィン系ワックス、ポリエチレン、酸化ポリエチレン等の離型剤、カーボンブラック等の着色剤、シリコーンオイルやシリコーンゴム粉末等の応力緩和剤などを必要に応じて配合することができる。

[0052]

(調製・使用方法)

本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料は、各種原材料を均一に分散混合できるのであれば、いかなる手法を用いても調製できるが、一般的な手法として、所定の配合量の原材料をミキサー等によって十分混合した後、ミキシングロール、押出機、らいかい機、プラネタリミキサ等によって混合又は溶融混練した後、冷却し、必要に応じて脱泡、粉砕する方法等を挙げることができる。また、必要に応じて成形条件に合うような寸法及び重量でタブレット化してもよい。

本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料を封止材として用いて、半導体装置を封止する方法としては、低圧トランスファ成形法が最も一般的であるが、インジェクション成形法、圧縮成形法等も挙げられる。ディスペンス方式、注型方式、印刷方式等を用いてもよい。充填性の観点からは減圧状態にて成形できる成形法が好ましい。

[0053]

(半導体装置)

続いて本発明の半導体装置について説明する。また、かかる半導体装置の説明 を介して本発明のエポキシ樹脂成形材料の好適な用途及び使用方法について説明 する。

本発明の半導体装置としては、配線済みのテープキャリア、配線板、ガラス等の支持部材や実装基板に、半導体チップ、トランジスタ、ダイオード、サイリスタ等の能動素子、コンデンサ、抵抗体、コイル等の受動素子等の素子を搭載し、 封止用エポキシ樹脂成形材料で封止したフリップチップ実装型の半導体装置などが挙げられる。

ここで、封止用エポキシ樹脂成形材料としては、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料を用いることができる。即ち、(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、及

- び(C)無機充填剤として以下の(1)及び(2)のうちの少なくともいずれか 一方の条件を満たすものを含有し、
- (1) 平均粒径が12μm以下で、且つ比表面積が3.0m2/g以上である;
- (2) 最大粒径が 6 3 μ m以下で、且つ粒子径 2 0 μ m以上の無機充填剤を 5 w t . %以上含有する;

所望により(D)2級アミノ基を有するシランカップリング剤、(E)硬化促進剤を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料が用いられる。

前記(C)無機充填剤としては、充填性向上の観点からは前記(1)の条件を満たす無機充填剤が好ましく、バリ性の向上の観点からは前記(2)の条件を満たす無機重点剤を用いることが好ましく、両者の観点からは前記(1)及び(2)の条件を満たす充填剤が好ましい。

前記実装基板としては特に制限するものではなく、たとえば、有機基板、有機フィルム、セラミック基板、ガラス基板等のインターポーザ基板、液晶用ガラス基板、MCM (Multi Chip Module) 用基板、ハイブリットIC用基板等が挙げられる。

[0054]

本発明の半導体装置としては、それぞれ所定の値に規定された(a)フリップチップのバンプ高さ、(b)フリップチップのバンプピッチ、(c)半導体チップの面積、(d)封止材の総厚さ、(e)フリップチップのバンプ数、(f)成型時のエアベント厚みの構成を1以上備えるものが好ましい。

具体的には、以下の(a 1)~(f 1)の構成を1以上備えるものが好ましい。

- (a1)フリップチップ実装時のバンプ高さが300μm以下である
- (b1) フリップチップのバンプピッチが500μm以下である
- (c1) 半導体チップの面積が 25 mm^2 以上である
- (d1) 封止材の総厚さが2mm以下である
- (e1)フリップチップのバンプ数が100個以上である
- (f 1)成型時のエアベント厚みが 4 0 μ m以下である

以下の(a2)~(f2)の構成を1以上を備える半導体装置がより好ましい。

- (a2) フリップチップ実装時のバンプ高さが200μm以下である
- (b2) フリップチップのバンプピッチが400μm以下である
- (c2) 半導体チップの面積が 50 mm^2 以上である
- (d2) 封止材の総厚さが1.5 mm以下である
- (e2) フリップチップのバンプ数が150個以上である
- (f2)成型時のエアベント厚みが30μm以下である

以下の(a3) \sim (f3)の構成を1以上を備える半導体装置がさらに好ましい

- ٥
- (a3) フリップチップ実装時のバンプ高さが 150μ m以下である
- (b3) フリップチップのバンプピッチが300μm以下である
- (c3) 半導体チップの面積が80 mm²以上である
- (d3) 封止材の総厚さが1.0 mm以下である
- (e3) フリップチップのバンプ数が200個以上である
- (f3)成型時のエアベント厚みが20 μm以下である

好ましい態様を挙げて半導体装置について説明したが、なかでも前記 (a) ~

(f) の構成を以下の組み合わせで備える半導体装置が特に好ましい。

充填性の観点からは、構成(a)及び構成(b)の少なくとも一方を備える半導体装置が好ましい。より具体的には構成(a1)及び(b1)を備える半導体装置、構成(a1)及び(c1)を備える半導体装置、構成(a1)及び(c1)を備える半導体装置、構成(b)及び(d)を備える半導体装置、並びに構成(b1)及び(c1)を備える半導体装置が好ましい。さらに構成(a2)及び(b2)を備える半導体装置、構成(a2)及び(c2)を備える半導体装置、構成(a2)及び(c2)を備える半導体装置、構成(b2)及び(d2)を備える半導体装置、並びに構成(b2)及び(c2)を備える半導体装置、が好ましい。さらにまた構成(a3)及び(b3)を備える半導体装置、構成(a3)及び(c3)を備える半導体装置、構成(a3)及び(c3)を備える半導体装置、構成(a3)及び(c3)を備える半導体装置、構成(a3)及び(c3)を備える半導体装置、構成(b3)及び(c3)を備える半導体装置、並びに構成(b3)及び(c3)を備える半導体装置、並びに構成(b3)及び(c3)を備える半導体装置、が好ましい。

[0055]

このような半導体装置としては、たとえば、配線板やガラス上に形成した配線



に、フリップチップボンディングで接続した半導体チップを、本発明の封止用工ポキシ樹脂成形材料で封止したCOB(Chip On Board)、COG(Chip On Gla ss)等のベアチップ実装した半導体装置、配線板やガラス上に形成した配線に、フリップチップボンディングで接続した半導体チップ、トランジスタ、ダイオード、サイリスタ等の能動素子及び/又はコンデンサ、抵抗体、コイル等の受動素子を、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料で封止したハイブリッドIC、MCM(Multi Chip Module)マザーボード接続用の端子を形成したインターポーザ基板に半導体チップを搭載し、バンプにより半導体チップとインターポーザ基板に形成された配線を接続した後、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料で半導体チップ搭載側を封止したBGA(Ball Grid Array)、CSP(Chip Size Packa ge)、MCP(Multi Chip Package)などが挙げられる。また、これらの半導体装置は、実装基板上に素子が2個以上重なった形で搭載されたスタックド(積層)型パッケージであっても、2個以上の素子を一度に封止用エポキシ樹脂成形材料で封止した一括モールド型パッケージであってもよい。

[0056]

本発明の半導体装置の好ましい態様を図1~図3を参照しながら説明する。 尚、本発明の半導体装置はこれらに限られるものではない。

図1には、アンダーフィルタイプのフリップチップ型BGAの断面図が示されており、図2には、オーバーモールドタイプのフリップチップ型BGAの断面図が示されている。また図3にはフリップチップ型BGAの配線板1上にはんだバンプ2を介して半導体チップ3を配置した際の上面図(一部透視図)が示されている。

図1に示されるアンダーフィルタイプのフリップチップ型BGAの半導体装置10は、図3に示されるように配線板1上にはんだバンプ2を所定のバンプピッチbで配置し;そのはんだバンプ2を介してバンプ高さaで半導体チップ3を配線板1上に接続・固定し;そして配線板1と半導体チップ3間に形成されるアンダーフィル部5を封止用エポキシ樹脂成形材料(封止材)4を用いて封止することにより得られるものである。図2に示されるオーバーモールドタイプのフリップチップ型BGAの半導体装置20は、前記封止工程においてアンダーフィル部



5 を封止すると共に半導体チップ3全体を覆うように封止することを除いて、前 記と同様にして製造されるものである。

ここで、本発明の半導体装置の製造に際しては、半導体装置のバンプ高さa、バンプピッチb、半導体チップの面積d及び封止材の総厚さeを以下のように設定することが好ましい。

はんだバンプ 2 の高さ a は 3 0 0 μ m以下であることが好ましく、 2 0 0 μ m 以下であることがより好ましく、 1 5 0 μ m以下であることがさらに好ましい。

はんだバンプ2のピッチ b すなわちはんだバンプの中心間隔は 500μ m以下であることが好ましく、 400μ m以下であることがより好ましく、 300μ m以下であることがさらに好ましい。

はんだバンプ2の数は100個以上であることが好ましく、150個以上であることがより好ましく、200個以上であることがさらに好ましい。

半導体チップ3の面積 d は $2.5 \, \text{mm}^2$ 以上であることが好ましく、 $5.0 \, \text{mm}^2$ 以上であることがより好ましく、 $8.0 \, \text{mm}^2$ 以上でることがさらに好ましい。

對止材4の総厚さeは2mm以下であることが好ましく、1.5mm以下であることがより好ましく、1.0mm以下であることがさらに好ましい。

尚、アンダーフィルタイプにあっては総厚さとバンプ高さaは同一の値となる。

[0057]

【実施例】

次に本発明の実施例を示すが、本発明の範囲はこれらの実施例に限定されるものではない。なお、各封止用エポキシ樹脂成形材料及び半導体装置の評価は特記しない限り後に説明する評価方法に基づいて行った。

(実施例1~7、比較例1~6)

表1~表3に示す配合組成で、各素材を予備混合(ドライブレンド)した後、ロール表面温度約80℃の二軸ロールで10分間混練し、次いで冷却粉砕して実施例1~7及び比較例1~6の各封止用エポキシ樹脂成形材料1~13を製造した。なお、表中の組成は重量部で示す。

(A) エポキシ樹脂

ビフェニル型エポキシ樹脂としてジャパンエポキシレジン社製品名エピコート

YH-4000H(エポキシ当量196、融点106℃)、臭素化エポキシ樹脂 として住友化学社製品名ESB-400(エポキシ当量400、臭素含有率49 %のエピビス型エポキシ樹脂、2,2´ービス(4ーヒドロキシー3,5ージプ ロモフェニル)プロパンのエピクロルヒドリンによるジグリシジルエーテル化変 性物)を使用した。


(B) 硬化剤

また、(B)硬化剤としては、水酸基当量156、軟化点73Cの下記構造式(XXII)で示されるフェノール・ベンズアルデヒド・キシリレンジメトキサイド 重縮合物(住金ケミカル社製品名HE510-05)、水酸基当量100、軟化点83Cの下記構造式(XXIII)で示されるフェノール・ヒドロキシベンズアルデヒド樹脂(明和化成社製品名MEH-7500-35)を使用した。

【化23】

(ここで、nは0~8の正の数を示す。)

【化24】



(XXIII)

(ここで、nは0~8の正の数を示す。)

[0058]

作製した合計13種類の成形材料を、トランスファ成形機を用い、金型温度1

(XXII)



80℃、成形圧力 6.9 MPa、硬化時間 90秒の条件でそれぞれ成形し、スパイラルフロー、ゲルタイム試験により評価した。

[0059]

[半導体装置1 (フリップチップBGA) の作製]

次に、封止用エポキシ樹脂成形材料1~13を用いて、実施例1~7及び比較例1~6の半導体装置を作製した。なお、封止用エポキシ樹脂成形材料による封止は、トランスファ成形機を用いて、金型温度180℃、成形圧力6.9MPa、硬化時間90秒の条件で成形後、180℃で5時間後硬化することにより行った。

比較例 $1\sim6$ (表) :封止用エポキシ樹脂成形材料 $8\sim13$ を用いたことを除いて、実施例 $1\sim7$ と同様にして、比較例 $1\sim6$ の半導体装置を作製した。

[0060]

[半導体装置2 (フリップチップBGA) の作製]

次に、封止用エポキシ樹脂成形材料1~13を用いて、実施例1~7及び比較例1~6の半導体装置を作製した。なお、封止用エポキシ樹脂成形材料による封止は、トランスファ成形機を用いて、金型温度180℃、成形圧力6.9MPa、硬化時間90秒の条件で成形後、180℃で5時間後硬化することにより行っ



た。

実施例 $1\sim7$ (表):絶縁ベース基材(ガラス布ーエポキシ樹脂積層板、日立化成製、商品名 E-679)上に微細配線パターンを形成し、半導体素子搭載側の金メッキ端子及び反対側の外部接続端子を除いた面に絶縁保護レジスト(太陽インキ製、商品名 PSR4000AUS5)を塗布した外形が縦 $22mm\times$ 横 $14mm\times$ 厚さ0.3mmの半導体素子搭載用基板を120 $\mathbb C$ 、 $2時間乾燥後、縦<math>6mm\times$ 横 $5mm\times$ 厚さ0.4mm(面積 $30mm^2$)、バンプ径 300μ m、バンプピッチ 490μ m、バンプ数120個の半導体素子をIRリフローにて260 $\mathbb C$ 、10秒の条件でリフロー処理を行って実装した。実装後のバンプ高さは 260μ mであった。次に、封止用エポキシ樹脂成形材料 $1\sim7$ を用いて、半導体素子搭載面を縦 $22mm\times$ 横 $14mm\times$ 厚さ1.2mmの寸法に上記条件で真空トランスファ成形し、実施例 \sim 07リップチップBGA装置を作製した。

比較例 $1\sim6$ (表) :封止用エポキシ樹脂成形材料 $8\sim1$ 3を用いたことを除いて、実施例 $1\sim7$ と同様にして、比較例 $1\sim6$ の半導体装置を作製した。

[0061]

[半導体装置3 (フリップチップBGA) の作製]

次に、封止用エポキシ樹脂成形材料1~13を用いて、実施例1~7、及び比較例1~6の半導体装置を作製した。なお、封止用エポキシ樹脂成形材料による封止は、トランスファ成形機を用いて、金型温度180℃、成形圧力6.9MPa、硬化時間90秒の条件で成形後、180℃で5時間後硬化することにより行った。

実施例 $1\sim7$ (表):絶縁ベース基材(ガラス布ーエポキシ樹脂積層板、日立化成製、商品名 E-679)上に微細配線パターンを形成し、半導体素子搭載側の金メッキ端子及び反対側の外部接続端子を除いた面に絶縁保護レジスト(太陽インキ製、商品名 PSR4000AUS5)を塗布した外形が縦 $22mm\times$ 横 $14mm\times$ 厚さ0.3mmの半導体素子搭載用基板を120 $\mathbb C$ 、 $2時間乾燥後、縦<math>5mm\times$ 横 $4mm\times$ 厚さ0.4mm(面積 $20mm^2$)、バンプ径 390μ m、バンプピッチ 700μ m、バンプ数40個の半導体素子をIRリフローにて260 $\mathbb C$ 、10 秒の条件でリフロー処理を行って実装した。実装後のバンプ高さ



は 350μ mであった。次に、封止用エポキシ樹脂成形材料 $1\sim7$ を用いて、半導体素子搭載面を縦22 mm×横14 mm×厚さ2.5 mmの寸法に上記条件で真空トランスファ成形し、実施例 $1\sim7$ のフリップチップBGA装置を作製した。

比較例 $1\sim6$ (表):封止用エポキシ樹脂成形材料 $8\sim13$ を用いたことを除いて、実施例 $1\sim7$ と同様にして、比較例 $1\sim6$ の半導体装置を作製した。

[0062]

作製した実施例 $1\sim7$ 及び比較例 $1\sim6$ の半導体装置を次の試験により評価した。評価結果を表 $1\sim$ 表 3 に示す。

[0063]

【表1】

| <u></u> | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項目 | | 充填剤 |
| | | A | B | С | D | E | F | G |
| 粒度分布 (累積重量%) | ~1 µ m | 11 | 11 | 27 | 27 | 10 | 10 | 11 |
| | ~2 µ m | 20 | 20 | 38 | 42 | 20 | 21 | 25 |
| | ~4 µ m | 30 | 30 | 45 | 54 | 29 | 31 | 41 |
| | ~6 µ m | 37 | 36 | 50 | 63 | 34 | 37 | 52 |
| | ~12 µ m | 50 | 53 | 73 | 86 | 45 | 48 | 82 |
| | ~24 µ m | 71 | 75 | 87 | 96 | 61 | 68 | |
| | ~32 µ m | 81 | 83 | 93 | 100 | 72 | 80 | 100 |
| | ~48 µ m | 95 | 96 | 98 | 100 | 86 | 94 | 100 |
| | ~64 µ m | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | | 100 |
| | ~96 µ m | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 |
| 平均粒径 | μm | 12 | 11 | 6 | 3 | 18 | 100 | 100 |
| 比表面積 | 2. | | | | | -10 | 15 | 6 |
| | m^2/g 3.5 | 3.3 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | |
| 最大粒径 | µ m | 13 | 11 | 6 | 3 | 18 | 15 | 6 |
| 20μm以上の | wt.% | 3.5 | 3.3 | 40 | | | | |
| 充填材量 | | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 2.7 |

[0064]



【表2】

表2.

| 122. | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------|-------|------|-------------|------|------|----------|
| 項目 | | 実施例 | 実施例 | 実施例 | 実施例 | 実施例 | 実施例 | 実施例 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 樹脂No. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| エホーキシ樹脂 | YX-4000H | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1. 1. 12.1017 | *1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 硬化剤 | 構造式 (XXII) | 75 | 75 | 75 | 75 | | | 13 |
| | 構造式(XXIII) | - | _ | _ | | 50 | 50 | 50 |
| | *2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | |
| カップリング剤 | *3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 5 |
| 三酸化アンチモン | Sb ₂ O ₃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 離型剤 | カルナウハ・ワックス | 2 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 5 |
| 着色剤 | カーホンプラック | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Α | 1850 | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | В | | 1850 | | | 1000 | | |
| | С | | -1000 | 1850 | | 1320 | | |
| 充填剤 | D | | | 1000 | | | 1320 | |
| | Ε | | | | 1400 | | | 1179 |
| Ī | F | | | | | | | |
| | G | | | | | | | |
| スパイラルフロー | cm | 105 | 115 | 95 | | | | |
| ケルタイム | sec | 38 | 43 | 42 | 100 | 160 | 145 | 130 |
| パリ | | 良好 | 良好 | 良好 | 45 B 17 | 50 | 50 | 52 |
| ボイド発生量 | 半導体装置1 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| | 半導体装置2 | 0/20 | | | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 |
| | 半導体装置3 | | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 |
| *1·22' | <u> 十等体表担3 </u> よりよう-2 5ショケロ5 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 |

*1:2,2'-ピス(4-ヒト゚ロキシ-3,5-シプロモフェニル)プロパンのエポクロルヒドリンによるエーテル変性物
*2:トリフェニルネスフィンとペンゾキノンの付加物

*3: アーグリシト キシブロピルトリメトキシシラン

[0065]



【表3】

まっ

| 項目 | | 比較例 | 比較例 | 比較例 | 比較例 | 比較例 | 比較例 |
|-------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10.4X17/ |
| 樹脂No. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| エポキシ樹脂 | YX-4000H | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | *1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 硬化剤 | 構造式 (XXII) | 75 | 75 | 75 | | | |
| | 構造式 (XXIII) | _ | - | _ | 50 | 50 | 50 |
| 硬化促進剤 | *2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| カップリング剤 | *3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | <u> </u> |
| 三酸化アンチモン | Sb ₂ O ₃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 離型剤 | カルナウハ・ワックス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 着色剤 | カーホンブラック | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 充填剤 | A | _ | - | | | | 3 |
| | В' | _ | | | | | |
| | C | _ | | | | | |
| | D | 1850 | | | 1320 | | |
| | E | | | | 1020 | | |
| | F | | 1850 | | | 1320 | |
| | G | | | 1400 | | 1020 | 1179 |
| スパイラルフロー | cm | 95 | 100 | 75 | 150 | 160 | 105 |
| ケルタイム | sec | 37 | 38 | 42 | 49 | 50 | 50 |
| パリ | | 良好 | 良好 | NG | 良好 | 良好 | |
| ボイド発生量 1:2,2'-ピス(4-ヒ | 半導体装置1 | 20/20 | 10/20 | 15/20 | 20/20 | 8/20 | NG |
| | 半導体装置2 | 15/20 | 0/20 | 0/20 | 13/20 | 0/20 | 11/20 |
| | 半導体装置3 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/00 | 0/20 | 0/20 |

^{*1:2,2&#}x27;-ピス(4-ヒト゚ロキシ-3,5-シプロモフェニル)プロパンのエポクロルヒドリンによるエーテル変性物

[0066]

〔評価方法〕

(1) スパイラルフロー (流動性の指標)

EMMI-1-66に準じたスパイラルフロー測定用金型を用いて成形し、流 動距離を求めた。

(2) ゲルタイム

JSR製キュラストメータを用い、試料3g、温度180℃で、トルク曲線の 立ち上がりまでの時間(s)を測定した。

(3) ボイド発生量

超音波探査映像装置(日立建機社製HYE-HOCUS型)を用いて、半導体 装置の透視観察を行って、直径0.1mm以上のポイドの発生の有無を観察し、 ボイド発生半導体装置数/試験半導体装置数で評価した。

^{*2:}トリフェニルホスフィンとペンゾキノンの付加物

^{*3:} アーグリシト・キシプロピルトリメトキシシラン



(4) バリ

ポットより厚さ 10μ mのスリットを設けた金型を用いて成形し、スリット内を流れたバリの長さをノギスで求めた。なお、スリット内のバリ長さが 10μ m未満を良好とし、 10μ m以上をNGとした。

[0067]

【発明の効果】

本発明のフリップチップ実装用の封止用エポキシ樹脂成形材料は、アンダーフィル材として要求される高い充填性を有し、ボイド等の成形不良が少ないため、その工業的価値は大である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1には、封止用エポキシ樹脂成形材料(封止材)を用いて封止したフリップチップ型BGA(アンダーフィルタイプ)の断面図が示されている。

【図2】

図2には、封止用エポキシ樹脂成形材料(封止材)を用いて封止したフリップチップ型BGA(オーバーモールドタイプ)の断面図が示されている。

【図3】

図3には、配線板1上にはんだバンプ2を介して半導体チップ3を配置した際の上面図(一部透視図)が示されている。

【符号の説明】

1:配線板

2:はんだバンプ

3:半導体チップ

4:封止材

5:アンダーフィル部

a:バンプ高さ

b:バンプピッチ

d:半導体チップの面積


e:封止材の総厚さ




【書類名】

図面


【図1】



【図2】



【図3】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 フリップチップ実装用のアンダーフィル材として好適な充填性に優れる封止用エポキシ樹脂成形材料及びこれにより封止されたボイド等の成形不良が良好なフリップチップ実装型の半導体装置を提供する。

【解決手段】 (A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤及び(C) 無機充填剤を必須成分とする半導体パッケージの封止用であるエポキシ樹脂成形材料において、前記無機充填剤(C) の平均粒径が12μm以下で、且つ比表面積が3.0m2/g以上であることを特徴とする半導体封止用樹脂組成物。

【選択図】 なし。



特願2003-103346

出願人履歴情報

識別番号

[000004455]

1. 変更年月日 [変更理由]

1993年 7月27日 住所変更

住所氏名

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

日立化成工業株式会社